

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/rosch-clearcoat-expert-lakier-bezbarwny-utwardzacz-1-5l-p-29.html>

ROSCH CLEARCOAT EXPERT LAKIER BEZBARWNY + UTWARDZACZ 1,5L



Cena brutto	101,75 zł
Cena netto	82,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ROSCH RSH-KLAR-EX-1
Producent	ROSCH

Opis produktu

ROSCH CLEARCOAT EXPERT + UTWARDZACZ - 1,5L - (2 warstwy) Najwyższej klasy dwukomponentowy akrylowy lakier bezbarwny. Charakteryzuje się łatwością aplikacji, bardzo dobrą rozlewnością i odpornością na powstawanie zacieków. Przy użyciu szybkiego utwardzacza "Fast" bardzo krótki czas schnięcia i utwardzania. Po utwardzeniu tworzy gładką powierzchnię o najwyższym połysku i głębi. Może być nakładany na wszystkie lakiery bazowe, w tym również na lakiery wodne. Łatwy w polerowaniu. Posiada doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne i zadrapania. Utwardzany utwardzaczami w proporcji 2:1: Hardener Clearcoat Expert lub Hardener Clearcoat Expert Fast (szybki) **WŁAŚCIWE PODŁOŻA** : Lakiery bazowe konwencjonalne oraz lakiery bazowe wodne. Stare i nowe powłoki lakiernicze. Nowa powłoka nie wymaga matowienia. W szczególnych przypadkach można przetrzeć powłokę szmatką przeciwpyłową. Aplikować na bazę po min. 15 minutach (w 20°C) po jej nałożeniu. Rozcieńczenie : Rozcieńczalnik ROSCH Thinner Acrylic 700: 10% Rozcieńczalnik ROSCH Thinner Acrylic 700 Fast: 10%- Rodzaje pistoletów: RP Dysza: 1,3÷1,4mm; ciśnienie: 2÷2,5 bar. HVLP Dysza: 1.3÷1.4mm; ciśnienie wewnątrz dyszy: 0,7 bar. Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta sprzętu. Liczba warstw: 2 pełne warstwy Grubość powłoki: 55 - 65 micronów Czasy odparowania: Średnio 5 - 8 minut między warstwami. Przed wygrzewaniem ok. 10min. Czas odparowania zależy od temperatury otoczenia i elementu, grubości warstw i cyrkulacji powietrza. Czas utwardzania: 8h w 20°C (Utwardzacz Fast 2h w 20 °C) 30min. w 60°C (Utwardzacz Fast 15 min. w 60°C) Czas utwardzania przy użyciu promiennika IR: 10-20 min. **POLEROWANIE** : Jeśli powłoka wymaga polerowania zaleca się przeprowadzić polerowanie w czasie 5 - 20h po schłodzeniu lakieru (najwcześniej po 1,0h). Przed polerowaniem należy wyciąć z powłoki miejscowe zanieczyszczenia. W przypadku większej ilości zanieczyszczeń należy przed polerowaniem zmatować powłokę papierem P2000 na mokro. **POKRYWANIE** : Produkt można ponownie pokrywać wszystkimi rodzajami lakierów wykończeniowych po całkowitym utwardzeniu powłoki. **ZUŻYCIE** : Teoretyczne zużycie produktu wynosi od 8- 10m²/l mieszanki i jest uzależnione od jakości podłoża, sposobu nakładania, sprzętu natryskowego oraz innych warunków - **PRODUKT NOWY ORYGINALNY** - tel.+48 668 058 976 - **zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy** - sklep@materiały lakiernicze.pl