Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:52

Link do produktu: https://www.materialylakiernicze.pl/rosch-clearcoat-expert-lakier-bezbarwny-utwardzacz-7-5l-p-413.html



ROSCH CLEARCOAT EXPERT LAKIER BEZBARWNY + UTWARDZACZ 7,5L

Cena brutto	**471,80 zł**
Cena netto	**383,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**ROSCH RSH-KLAR-EX-5**
Producent	**ROSCH**

Opis produktu

ROSCH CLEARCOAT EXPERT + UTWARDZACZ - 7,5L - (2 warstwy) Najwyższej klasy dwukomponentowy akrylowy lakier bezbarwny. Charakteryzuje się łatwością aplikacji, bardzo dobrą rozlewnością i odpornością na powstawanie zacieków. Przy użyciu szybkiego utwardzacza "Fast" bardzo krótki czas schnięcia i utwardzania. Po utwardzeniu tworzy gładką powierzchnię o najwyższym połysku i głębi. Może być nakładany na wszystkie lakiery bazowe, w tym również na lakiery wodne. Łatwy w polerowaniu. Posiada doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne i zadrapania. Utwardzany utwardzaczami w proporcji 2:1: Hardener Clearcoat Expert lub Hardener Clearcoat Expert Fast (szybki) WŁAŚCIWE PODŁOŻA : Lakiery bazowe konwencjonalne oraz lakiery bazowe wodne. Stare i nowe powłoki lakiernicze. Nowa powłoka nie wymaga matowienia. W szczególnych przypadkach można przetrzeć powłokę szmatką przeciwpyłową. Aplikować na bazę po min. 15 minutach (w 20ºC) po jej nałożeniu. Rozcieńczenie : Rozcieńczalnik ROSCH Thinner Acrylic 700: 10% Rozcieńczalnik ROSCH Thinner Acrylic 700 Fast: 10%- Rodzaje pistoletów: RP Dysza: 1,3÷1,4mm; ciśnienie: 2÷2,5 bar. HVLP Dysza: 1.3÷1.4mm; ciśnienie wewnątrz dyszy: 0,7 bar. Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta sprzętu. Liczba warstw: 2 pełne warstwy Grubość powłoki: 55 – 65 micronów Czasy odparowania: Średnio 5 – 8 minut między warstwami. Przed wygrzewaniem ok. 10min. Czas odparowania zależy od temperatury otoczenia i elementu, grubości warstw i cyrkulacji powietrza. Czas utwardzania: 8h w 20ºC (Utwardzacz Fast 2h w 20 ºC) 30min. w 60ºC (Utwardzacz Fast 15 min. w 60ºC) Czas utwardzania przy użyciu promiennika IR: 10-20 min. POLEROWANIE : Jeśli powłoka wymaga polerowania zaleca się przeprowadzić polerowanie w czasie 5 – 20h po schłodzeniu lakieru (najwcześniej po 1,0h). Przed polerowaniem należy wyciąć z powłoki miejscowe zanieczyszczenia. W przypadku większej ilości zanieczyszczeń należy przed polerowaniem zmatować powłokę papierem P2000 na mokro.POKRYWANIE : Produkt można ponownie pokrywać wszystkimi rodzajami lakierów wykończeniowych po całkowitym utwardzeniu powłoki. ZUŻYCIE : Teoretyczne zużycie produktu wynosi od 8- 10m²/l mieszanki i jest uzależnione od jakości podłoża, sposobu nakładania, sprzętu natryskowego oraz innych warunków - PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materialylakiernicze.pl