

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/rosch-filler-wet-on-wet-podklad-mokro-na-mokro-3-1-akrylowy-utwardzacz-1l-p-841.html>



ROSCH FILLER WET ON WET PODKŁAD MOKRO NA MOKRO 3+1 AKRYLOWY + UTWARDZACZ 1L

Cena brutto	71,82 zł
Cena netto	58,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ROSCH RSH-POD-MF-1
Producent	ROSCH

Opis produktu

ROSCH FILLER WET ON WET PODKŁAD MOKRO NA MOKRO 3+1 AKRYLOWY + UTWARDZACZ 1L - SZARY -

Podkład akrylowy do stosowania metodą Mokro na Mokro. Posiada właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się znakomitą rozlewnością. Po naniesieniu tworzy idealnie gładką powierzchnię i nie wymaga matowania. Dzięki znakomitej elastyczności i przyczepności zapewnia doskonale przywieralność do różnych podłoży. Produkt przeznaczony do malowania nowych elementów oraz jako warstwa przegrodowa pod lakiery akrylowe, bazowe wodorozcieńczalne, konwencjonalne i podkłady akrylowe.

DEDYKOWANE DODATKI: Podkład Akrylowy MOKRO NA MOKRO 3:1. Utwardzacz do Podkładu Akrylowego MOKRO NA MOKRO 1:3. Rozcieńczalnik do produktów akrylowych. Kolory - szary. Stopień połysku - mat. VOC dla mieszanki = 531 [g/l], dla lepkości 20 s, DIN 4 w 20 C. Produkt zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2004/42/WE) Produkt można nakładać na następujące podłoża: metalowe, stalowe ocynkowane i lgalwanizowane, metalowe i z tworzyw zagruntowane fabrycznie, aluminiowe, szpachlówkę poliestrową, podkłady akrylowe i epoksydowe 2K, podkłady reaktywne typu Wash Primer laminaty poliestrowe stare powłoki lakierowe, **PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:** Powierzchnia powinna być odtłuszczona, przeszlifowana i ponownie odtłuszczona. Zalecane materiały do obróbki powierzchni: Istniejące podkłady - papier na sucho (P220 - P320) Powierzchnie stalowe - papier na sucho (P120 - P220) Powierzchnie aluminiowe - włóknina ścierna, papier na sucho (P220 - P320) Stare powłoki - papier na sucho (P220 - P320) **APLIKACJA:** Zastosowanie podkładu bez matowania pod lakiery rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne. Objętościowo 3 części Podkład 1 część Utwardzacz do 35% Rozcieńczalnik. Żywotność mieszanki 20 min w 20C Lepkość natryskowa 18 ÷ 20 sekund, DIN 4/200C. Rodzaj pistoletu Dysza - 1,3 ÷ 1,4 mm. Ciśnienie - wg zaleceń producenta sprzętu. Liczba warstw 1 pełna warstwa lub 2 pojedyncze. Grubość mokrej powłoki = 75 ÷ 100 um. Grubość suchej powłoki = 30 ÷ 35 um. Czas odparowania przed nałożeniem kolejnych produktów 20 - 25 minut Casy schnięcia - pyłosuchość w 20°C 20 - 25 min. Temperatura poniżej 20o C wydłuża czas schnięcia **SZLIFOWANIE:** Podkład nie wymaga szlifowania i może być bezpośrednio pokrywany lakierem. W przypadku pojawienia się punktowych wtrąceń, zaleca się po 20 ÷ 30 minutach usunąć je papierem o gradacji P1000. Po przekroczeniu 3 godzin od nałożenia podkładu, powierzchnię należy przeszlifować. **UWAGI**

OGÓLNE: Podczas pracy z produktami należy używać sprawnego sprzętu ochrony osobistej. Należy chronić oczy i drogi oddechowe. Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. Mycie pistoletów i narzędzi należy przeprowadzić bezpośrednio po aplikacji. Nie należy przekraczać zalecanych dawek utwardzacza! Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. **PRZECHOWYWANIE:** Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych

- PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiały lakiernicze.pl