

Link do produktu: <https://www.materiały lakiernicze.pl/sika-sikaflex-256-bezprajmerowy-600ml-klej-do-szyb-czarny-2h-p-817.html>



SIKA SIKAFLEX 256 BEZPRAJMEROWY 600ml KLEJ DO SZYB CZARNY 2h

Cena brutto	28,25 zł
Cena netto	22,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SIKA SIKAFLEX 256
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKA SIKAFLEX 256 BEZPRAJMEROWY 600ml KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH CZARNY 2h To profesjonalny, bezprajmerowy nakładany na zimno klej do szyb samochodowych o 2-godzinny czasie bezpiecznego odjazdu. Sikaflex -256 jest prosty i wygodny do nakładania, gwarantuje bezpieczny i profesjonalny napraw wszystkich typów samochodów osobowych, zarówno tych wyposażonych w poduszki powietrzne jak i tych, które poduszek nie posiadają. Sikaflex -256 produkowany jest w oparciu o normy systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką jakość wyrobu. Sikaflex -256 jest właściwym klejem do szyb samochodowych stosowanym na obu rynkach pierwotnym jak i wtórnym (AGR i OEM). Produkt ten jest przeznaczony tylko dla dowiadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. Właściwości: - jednoskładnikowy poliuretan - bezprajmerowy - jako zgodna z wymogami OEM - aplikowany „na zimno” - prosty w zastosowaniu - bezrozpuszczalnikowy - posiada dobrą stabilność, nie spływa, nie opada. Odporność chemiczna: Sikaflex ® -256 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki. Powyższe informacje są wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne na życzenie. Charakterystyka chemiczna: jednoskładnikowy poliuretan / Kolor (CQP 1 001-1) czarny / Gęstość (nieutwardzony) (CQP 006-4) ok. 1,2 kg/l / Mechanizm utwardzania: Wchłanianie wilgoci z powietrza / Stabilność (Non-sag) (CQP 061-1) Bardzo dobra / Temperatura nakładania +10°C do 35°C / Czas przylepności (Tack-free) 2 (CQP 019-1) ok. 40 minut / Czas otwarty (Open time) 2 (CQP 526-1) ok. 15 minut / Szybkość utwardzania (CQP 049-1) patrz wykres / Skurcz (CQP 014-1) ok. 2% Twardość Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) ok. 50 / Wytrzymałość na rozciąganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 7,0 N/mm 2 / Wydłużenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 400 % / Odporność na rozdzielanie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 11,0 N/mm 2 / Wytrzymałość na ścinanie (CQP 046-1 / ISO 4587) ok. 5 N/mm 2 / Czas odjazdu samochodu (zgodnie z standardem US FMVSS 212/208) 2) z podwójnymi poduszkami powietrznymi 6 godzin bez poduszek powietrznych 2 godziny / Opór właściwy (CQP 079-2 / ASTM D 257-99) ok. 1x10 7 Ω cm / Temperatura użytkowa (CQP 513-1) od -40 do +90°C - W przypadku innych aplikacji niż wymiana szyby, zaleca się przeprowadzenie testów wstępnych.- **PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel.+48 668 058 976 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - sklep@materiały lakiernicze.pl**